

SAMOPOZIOMUJĄCA POSADZKA ANHYDRYTOWA

Thermo-floor C30 - F6 to płynny jastrych anhydrytowy wg DIN EN 13813 w klasie CA-C 30-F6

Jastrych ten znajduje zastosowanie szczególnie w budownictwie użyteczności publicznej oraz tam gdzie wymagane jest stosowanie posadzek o podwyższonej odporności na zginanie i zrywanie. Spełnia wymagania dla wszystkich rodzajów okładzin: pod podłogi drewniane, żywiczne, terakotę, kamień naturalny, laminaty, wykładziny dywanowe, itp. Jastrych Thermo-floor ma właściwości samopoziomujące i samorozpluwające. Jego bezskurczowe wiązanie eliminuje konieczność stosowania zbrojenia.

Produkcja/logistyka

Jastrych jest mieszany dopiero na miejscu przeznaczenia i dostarczany w każdej żądanej ilości w zależności od wielkości i potrzeb budowy. Wszystkie systemy przygotowania mieszanki są w pełni zautomatyzowane i sterowane komputerowo. Podlegają kontroli jakości w ramach procedury CE. Transport odbywa się za pomocą zestawu złożonego z ciągnika siodłowego i dwukomorowego silosa wraz z mieszalnikiem, wyposażonego we wszystkie akcesoria i podzespoły niezbędne do podania płynnego jastrychu na budowę. Waga całego zestawu to 40 t, a jego długość 14 m.

Przygotowanie podłoża


Z podłoża muszą być usunięte wszystkie zanieczyszczenia osłabiające przyczepność, takie jak tłuszcze, farby, pozostałości po masach tynkarskich, kurz, itp. oraz wyporne, które mogą wypłynąć na powierzchnię jastrychu – resztki styropianu i inne lekkie odpady budowlane. Zalecane jest dokładne odkurzenie podłoża przed wbudowaniem posadzki. Należy również zwrócić szczególną uwagę na szczelność wykonanego podłoża oraz izolację przeciw wilgociową. Wszystkie elementy metalowe mające kontakt z posadzką powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Wykonanie posadzki

Wszystkie komponenty wymieszane w proporcjach zależnych od danej receptury układa się na przygotowanym podłożu równomiernie pod wcześniej wypoziomowanymi reperami. Po wylaniu masy następuje jej odpowietrzanie za pomocą wałka odpowietrzającego. Niezmiennosc objętości w trakcie procesu wiązania pozwala na jego wbudowanie praktycznie bez dylatacji. Szczeliny dylatacyjne wykonujemy jedynie w przejściach pomiędzy pomieszczeniami oraz miejscach, które warunkuje kształt danego pomieszczenia. W przypadku jastrychu na ogrzewanie podłogowe należy zdylatować miejsca ogrzewane od nieogrzewanych. Duże powierzchnie o regularnych kształtach (kwadrat, prostokąt) dylatujemy powyżej 300 m² – dla ogrzewania podłogowego i nawet do 900 m² bez ogrzewania. Dylatacje brzegowe uzależnione są od wielkości pomieszczenia, jednak w przypadku ogrzewania podłogowego jej grubość powinna wynosić co najmniej 8 mm.

Schnięcie / układanie wykładzin

Jastrych na ogrzewaniu podłogowym należy wygrzać przed położeniem wykładzin, patrz instrukcja wygrzewania. Czas schnięcia zależy głównie od grubości jastrychu oraz warunków klimatycznych na placu budowy, tj. temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz cyrkulacji powietrza. Wietrzenie po ok 48 h od ułożenia jastrychu jest konieczne dla optymalnego wysuszenia, do tego czasu posadzkę należy chronić przed przeciągami i nadmiernym nasłonecznieniem.



Zakres stosowania

Rodzaj	Grubość minimalna
Jastrych pływający	30mm
Jastrych na ogrzewaniu podłogowym	45mm
Jastrych zespolony	20mm
Jastrych na warstwie rozdzielczej	30mm

Dane techniczne

Szczegółowe parametry techniczne posadzki	
Wytrzymałość na zginanie wg klasy wytrzymałości na ściskanie	f 6, zgodnie z wymogami norm DIN EN 13813 / DIN 18 560-2
Współczynnik przewodności cieplnej	1,8 W/mK
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	0,012 mm/mK
Odporność ogniowa	Klasa A1 (niepalny)
Odczyn PH	Lekko zasadowy
Gęstość	2,0-2,2 kg/dm ³
Rozplływ	23cm +/- 2cm (konsystencja wyznaczona za pomocą stolika Haegermanna) lub wg zaleceń producenta
Urabialność	Zależy od sposobu produkcji i dostawy, w mieszalniku mobilnym ok. 4h
Pielęgnacja	W pierwszych 48h chronić przed przeciągiem i nadmiernym nasłonecznieniem
Możliwość chodzenia	Po ok. 48h
Możliwość obciążenia	Po ok. 5 dniach (w normalnych warunkach budowy)